

## Silicone Sealing Compound - Black (SSCB)

### Szilikontömítő - fekete

#### Általános információk

Egykomponensű, tartósan rugalmas szilikon hőmérsékleti terhelésnek kitett területeken való alkalmazáshoz, használatra kész automatikus adagolóban. A szürke szilikon tömítés a hagyományos szilárd tömítések alternatívája. Rugalmas, alakváltozatlan és tartósan tömít. Különböző méretű tömítési rések áthidalására alkalmas, víz, sós víz, olaj, zsír, tisztítószer, szénhidrogének, hígított savak és lúgok, valamint sok más vegyi anyag ellenálló. Ezenkívül fényálló, UV-álló, éghajlatálló és oldószermentes.

#### Alkalmazási terület

Fém alkatrészek (alumínium, öntvény, acél stb.), műanyagok, üveg, kerámia és fa tömítése, pl. olajteknők, szelepfedél, víz- és olajszivattyúk, fogaskerék-fedél, differenciálmű tömítések, akkumulátorok, fényszórók, hátsó lámpák, védőburkolatok, termosztátburkolatok, sebességváltó olajteknők, sebességváltó burkolatok, vezérműburkolatok, hajtótengely burkolatok stb.

Univerzális alkalmazás: motor- és karosszéria, fűtés- és berendezés, légkondicionáló technika stb.

#### Felhasználás

A tömítési felületeknek tisztáknak, por-, olaj- és zsírtalanoknak kell lenniük. A régi tömítőanyagokat el kell távolítani. Vigye fel a kívánt rétegvastagságot, majd illeszze össze a megmunkálandó alkatrészeket.

#### Adagolás

Használatától függően.

#### Reakcióidő

Bőrképződés: kb. 5-10 perc / Kikeményedés: kb. 1 mm 5 óra alatt.

#### Technikai jellemzők

Színe: fekete  
Halmazállapota: paszta  
Szaga: karakteres  
Sűrűség (20°C-on): 1,00-1,35 g/cm<sup>3</sup>  
Felhasználási hőmérséklet: +5°C-tól +35°C-ig  
Hőállóság: -50°C-tól +265°C-ig  
Sűrűség: 1,03 g/cm<sup>3</sup>  
Szakadási nyúlás: >400%  
Shore A keménység: kb. 20°  
Tárolhatóság: 12 hónap



Kiszerezés	Cikkszám	Csomagolás
200 ml	P9772	12

Információink gondos vizsgálaton alapulnak, és megbízhatónak tekinthetők. Azonban minden információ nem kötelező érvényű tanácsadás. Nyomatási hibákért felelősséget nem vállalunk. Technikai változtatások és hibák fenntartva.

#### Pro-tec Kft.

cím: 1163 Budapest, Cziráki utca 26-32. A épület, II. emelet 112.

telefon: +3630-830-4708, +36-1-405-4036

E-mail: [info@pro-tec.hu](mailto:info@pro-tec.hu)

Internet: [www.nerta.hu](http://www.nerta.hu), [www.pro-tec.hu](http://www.pro-tec.hu)