

Silicone Sealing Compound Grey neutral-cure HT

Szürke szilikon - semleges

Általános információk

Egykomponensű, tartósan rugalmas és semlegesen kötő szilikon, hőmérsékletnek kitett területeken való alkalmazáshoz, használatra kész, automatikus adagolóban. A szürke szilikon tömítés a hagyományos szilárd tömítések alternatívája. Rugalmas, alaktartó és tartósan tömít. Különböző méretű tömítési rések áthidalására alkalmas, víz, sós víz, olaj, zsír, tisztítószer, szénhidrogén, hígított savak és lúgok, valamint sok más vegyi anyag ellen ellenálló. Ezenkívül fényálló, UV-álló, klímarezisztens és oldószermentes.

Alkalmazási terület

Fém alkatrészek (alumínium, öntvény, acél stb.), műanyagok, üveg, kerámia és fa tömítése, pl. olajteknők, szelepfedél, víz- és olajszivattyúk, fogaskerék-fedél, differenciálmű tömítések, akkumulátorok, fényszórók, hátsó lámpák, védőburkolatok, termosztátburkolatok, sebességváltó olajteknők, sebességváltó burkolatok, vezérműburkolatok, hajtótengely burkolatok stb. Univerzális alkalmazás: motor- és karosszéria, fűtés- és berendezés, légkondicionáló technika stb.

Felhasználás

A tömítési felületeknek tisztáknak, por-, olaj- és zsírmentesnek kell lenniük. A régi tömítőanyagokat el kell távolítani. Vigye fel a kívánt rétegvastagságot, majd illesse össze a megmunkálendő alkatrészeket.

Adagolás

Használatától függően.

Reakcióidő

Bőrképződés: kb. 5-10 perc / Kikeményedés: kb. 1 mm 5 óra alatt.

Technikai jellemzők

Színe: szürke
Halmazállapota: paszta
Szaga: karakteres
Sűrűség (20°C-on): 1,30g/cm³
Felhasználási hőmérséklet: +5°C-tól +35°C-ig
Hőállóság: -50°C-tól +260°C-ig (rövid ideig +300°C)
Sűrűség: 1,03 g/cm³
Szakadási nyúlás: 300%
Shore A keménység: kb. 30
Tárolhatóság: 12 hónap



Kiszerelés	Cikkszám	Csomagolás
200 ml	P9766	12

Információink gondos vizsgálaton alapulnak, és megbízhatónak tekinthetők. Azonban minden információ nem kötelező érvényű tanácsadás. Nyomatási hibákért felelősséget nem vállalunk. Technikai változtatások és hibák fenntartva.

Pro-tec Kft.

cím: 1163 Budapest, Cziráki utca 26-32. A épület, II. emelet 112.

telefon: +3630-830-4708, +36-1-405-4036

E-mail: info@pro-tec.hu

Internet: www.nerta.hu, www.pro-tec.hu